

Gegronde kozijnen,  
transparant afwerken op de bouw

Datumstempel aflevering op de bouw:  
afwerkingen binnen 18 maanden na levering

## Concept II ( 1,5 beurt)

Totale laagdikte: conform BRL 0817

### Afwerking op de bouw

Het geheel (kalk)schoon maken en licht matteren.

De ondergrond opzuiveren en stofvrij maken.

Gebruik voor de beglazing **Polyfilla PRO W500** (MS polymeer).

Deze is overschilderbaar met de geadviseerde producten.

Tijdens de verwerking en droging moet de temperatuur van omgeving en ondergrond minstens 5°C zijn voor alkydproducten en 10°C voor watergedragen producten en een relatieve vochtigheid lager dan 85%.

Bij felle zonnestraling op het werk zo veel mogelijk “achter de zon aan” werken.

Spijkerгатen, nietгатen e.d. repareren met **Polyfilla Pro W350**

De uitgestopte en/of gerepareerde delen na droging schuren en deze alsmede beschadigingen, tot de oorspronkelijke laagdikte bijwerken met: **Silvanol LM** (buiten) of **Silvanol LS Acryl** (binnen)

#### Het buitenwerk;

Na droging de bijgewerkte plaatsen schuren en deze plaatsen behandelen met een laag:  
**Silvanol LB (Glans) of Silvanol LS (Satin)**

waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afwerklaag.

Na droging het geheel schuren en afwerken met een laag:

**Silvanol LB (Glans) of Silvanol LS (Satin)**

in een droge laagdikte zoals vermeld in het technische product informatieblad. Maar met een minimale droge laagdikte van 30 micrometer totaal.

#### Het binnenwerk;

Na droging de bijgewerkte plaatsen schuren en het geheel behandelen met een laag:

**Silvanol LS Acryl**

waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afwerklaag.

Na droging het geheel schuren en afwerken met een laag:

**Silvanol LS Acryl**

in een minimale droge laagdikte zoals vermeld in het technische product informatieblad.

Voor meer informatie over de afwerkingen verwijzen wij naar de  
technische product informatiebladen op [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

#### Disclaimer

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratorium research. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die AkzoNobel heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben.. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene bestekvoorwaarden..



# Trimetal®

Instructiekaart  
Afwerkingsvoorschrift

## Afwerking Buiten

### Silvanol LB

Silvanol LB is een transparante filmvormende lak

- Basis SU is als kleurloze onderhoudslaag te gebruiken waarbij verdonkering voorkomen wordt
- Het product heeft een verwachte levensduur van 2 jaar.



## Afwerking Binnen

### Silvanol LS Acryl

Silvanol LS Acryl is een transparante filmvormende lak

- Silvanol LS Acryl is een watergedragen zijdeglanzende aflak voor binnen
- Op basis van watergedragen acrylaathars



#### Disclaimer

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratorium research. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die AkzoNobel heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben.. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene bestekvoorwaarden..